



UNBEDINGT BEACHTEN:

Aufkleben der Montageprofile

Vorbehandlung der Montagehalter

Klebefläche mit beiliegendem Schleifvlies gründlich anschleifen

- Entstauben

Reinigen der Klebefläche mit Sika Cleaner 205/Haftreiniger (Fusselreier Lappen verwenden)

- 10 Minuten ablüften lassen; max. 2 Std.

Grundieren mit Sika Primer 210 T (Fusselreier Lappen verwenden oder mit ungebrauchtem Pinsel dünn auftragen)

mind. 30 Minuten; max. 24 Std. ablüften lassen.

Vorbehandlung der Dachfläche

Bei älteren lackierten Dächern und GFK können Verunreinigungen oder Wachse und Konservierungen aus den Waschstraßen haftstörend wirken. Diese Flächen müssen mit dem Schleifvlies leicht angeschliffen werden.

- Entstauben

Danach und in anderen Fällen (neue serienmäßig lackierte Dachflächen) ist nur ein Reinigen mit Sika Cleaner 205 notwendig (Fusselreier Lappen verwenden)

- 10 Minuten ablüften lassen; max. 2 Std.

Verklebung

Die Verklebung ist mit **Sikaflex 252** durchzuführen.

Kartusche vorne aufstechen - Spitze etwas aufschneiden und auf Kartusche schrauben
Kartusche in Handhebelpresse einlegen

Klebstoff in dicken Raupen auf der gesamten vorbehandelten Auflagefläche des Montagewinkels (Solarmodul vorher anschrauben) aufbringen

Montagewinkel mit befestigtem Modul auf die gereinigte Dachfläche aufsetzen und andrücken

Wichtig:

Während der Aushärtphase des Klebstoffes die Montagewinkel nicht mit Gewichten belasten (nur aufgeschraubtes Modul), da eine Klebstoffdicke von mind. 2 mm zwischen Halterung und Dach unbedingt erforderlich ist.

Klebstoffaushärtung

12-24 Stunden

Beachte: Bei geringer Luftfeuchtigkeit in der Winterzeit härtet der Klebstoff langsamer als im Sommer.

Achtung:

Einige zumeist amerikanische Wohnmobile besitzen als Außenbeplankung einen Gummiüberzug. Auf diesem Untergrund wurden keine Haftungstests durchgeführt. Es ist somit auch nicht bekannt, wie sich der Klebstoff auf diesem Material verhält. Wir empfehlen aus diesem Grund keine Verklebung auf dieser Oberfläche.

Hinweis:

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen erstellt. Sie sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß.

Bitte Technische Merkblätter und Vorbehandlungstabelle beachten.